No. Catálogo: IPKE265A401A / IPKE265A801B
Descripción: PRIM INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE RP4B/RP4B MOD
Excelente inhibidor de corrosión.
Excelente resistencia a la abrasión y a los solventes

Información Técnica:

CLASIFICACIÓN	Primario Inorgánico de zinc autoc b/solvente
COLOR	Gris
ADELGAZADOR	IDRR100A000A
MÉTODO DE APLICACIÓN	Aspersión con o sin aire
RENDIMIENTO TEÓRICO	25.5 m ² /L a 1.0 mil (25.4 micras) 8.5 m ² /L a 3 mils Considere pérdidas por aplicación
ESPESOR SECO	2.5 a 3.0 mils por capa
CAPAS RECOMENDADAS	1
NÚMERO DE COMPONENTES	2
RELACIÓN DE MEZCLA	3.1 partes IPKE265A401A con 6.9 partes IPKE265A801B en peso.
TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO MEZCLADO A 25°C	8 horas
SOLVENTE DE LIMPIEZA	IDRR100A000A
DENSIDAD A 25 °C	2.500 a 2.700 Kg/L
VISCOSIDAD A 25°C	14 a 25 seg Ford 4
SÓLIDOS POR PESO	78 mínimo
SÓLIDOS POR VOLUMEN	65 mínimo
VOC (COMP ORGANICOS VOLATILES)	420 g/L máximo
TIEMPO DE SECADO A 25°C y 95%H.R. -AL TACTO / DURO	20 min / 24 horas
TIEMPO DE CURADO A 25°C y 95%H.R. PARA INMERSIÓN	7 días
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	400°C en seco
SISTEMAS RECOMENDADOS	IPKE / IAEP / IAHI

IPKE265A401A / IPKE265A801B : GUÍA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para superficies metálicas: deben limpiarse con chorro de abrasivo a metal blanco SSPC-SP5.

MEZCLADO:

El producto es proporcionado en dos componentes en relación de 3.1 partes de base por 6.9 partes de pigmento en peso, agite hasta integrar el pigmento en la base. Ajuste la viscosidad sin exceder de un 10%, con solvente IDRR100A000A solo en caso de requerirse. Prepare mezclas que solo vaya a utilizar en máximo 8 horas, para el lavado del equipo y herramienta utilizar solvente IDRR100A000A.

EQUIPO NECESARIO:

Equipo de aspersión con o sin aire.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

Lave el equipo antes y después de la aplicación con IDRR100A000A.

Una vez realizada y homogeneizada la mezcla, ajuste la presión de aire para obtener una atomización uniforme.

Realice pases paralelos, empalme un 50% del paso anterior, aplique una capa adicional en orillas.

No aplicar el recubrimiento al menos de que la temperatura de superficie esté mínimo 3°C por arriba del punto de rocío.

SEGURIDAD :

¡¡PRECAUCIÓN!! Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato, evite el contacto con la piel y ojos.

Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.

Aplíquese con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado)

Presentación

Base en Galón (3.03 lt)

Polvo de Zinc en Litro (0.97 lt)

LIMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de Polímeros Anticorrosivos en cualquier demanda de cualquier tipo, aplica cuando la falla es atribuible al producto y no deberá en ningún caso ser mayor al precio de compra En ningún caso deberá Polímeros Anticorrosivos ser responsable por daños indirectos o incidentales. Los datos de los productos de las Hojas Publicadas son proporcionados de buena fe pero sin garantía en lo que se refiere a su aplicación, ya que las condiciones y métodos de aplicación están fuera de nuestro control

REVISION: Enero 2014

FDI-02