

No. Catálogo: PAHI245A809A / PAHI245A000B
Descripción: ACABADO POL. MEDIUM GRAY P/PISOS
Excelente para pisos de naves industriales.
Excelente resistencia a tránsito pesado y al manchado
Excelente brillo y retención de color

Información Técnica:

CLASIFICACIÓN	Acabado poliuretano acrílico brillante
COLOR	Medium Gray
ADELGAZADOR	IDLR100C000A o IDLL100B000A
MÉTODO DE APLICACIÓN	Aspersión con o sin aire, brocha o rodillo
RENDIMIENTO TEÓRICO	17.7 m ² /L a 1.0 mil (25.4 micras) 5.9 m ² /L a 3 mils Considere pérdidas por aplicación
ESPESOR SECO	3 a 4 mils por capa
CAPAS RECOMENDADAS	1
NÚMERO DE COMPONENTES	2
RELACIÓN DE MEZCLA	4 partes PAHI245A809A con 1 parte PAHI245A000B en volumen.
TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO	
MEZCLADO A 25°C	8 horas
SOLVENTE DE LIMPIEZA	IDLR100C000A
DENSIDAD A 25 °C	1.160 a 1.240 Kg/L
VISCOSIDAD A 25°C	200 a 800 cps
SÓLIDOS POR PESO	60 mínimo
SÓLIDOS POR VOLUMEN	45 ± 2%
VOC (COMP ORGANICOS VOLATILES)	505 g/L máximo
TIEMPO DE SECADO A 25°C y 50%H.R.	
-AL TACTO / DURO	1 hora / 24 horas
TIEMPO DE CURADO A 25°C y 50%H.R.	
PARA INMERSIÓN	No es recomendado
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	150°C en seco
SISTEMAS RECOMENDADOS	PSEM / PPEM / PSEM / PAEM / PAHI PSEM / PAHI

PAHI245A809A / PAHI245A000B : GUÍA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para superficies de concreto: Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa o polvo, se recomienda una limpieza a detalle. Aplicar sobre sello PSEM o Autonivelante PAEM.

MEZCLADO:

El producto es proporcionado en dos componentes en relación de 4 partes de base por 1 parte de catalizador en volumen, agite hasta integrar el catalizador en la base. Ajuste la viscosidad hasta 18 a 20 segundos Zahn No. 2 con solvente IDLR100C000A ó IDLL100B000A. Prepare mezclas que solo vaya a utilizar en máximo 8 horas, para el lavado del equipo y herramienta utilizar solvente IDLR100C000A.

EQUIPO NECESARIO:

Equipo de aspersión con o sin aire.
Brocha o Rodillo

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

La mezcla del poliuretano se vierte directamente en el piso, enseguida y en forma inmediata, se extiende el material con el rodillo y/o brocha pasándolo sobre la superficie en la dirección de avance evitando dejar excesos. O utilizar equipo de aspersión.

SEGURIDAD :

¡¡PRECAUCIÓN!! Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato, evite el contacto con la piel y ojos.

Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.

Aplíquese con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado)

LIMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de Polímeros Anticorrosivos en cualquier demanda de cualquier tipo, incluye demandas basadas en la Negligencia de Polímeros Anticorrosivos o su responsabilidad objetiva para cualquier daño o perjuicio que surja de, en relación con, o que resulte del uso de los productos, no deberá en ningún caso exceder el precio admisible de compra o una parte del mismo que de origen a la demanda. En ningún caso deberá Polímeros Anticorrosivos ser responsable por daños indirectos o incidentales. Las Hojas Publicadas con la Información de los Productos están sujetas a cambio sin previo aviso. Contacte a su Representante de Polímeros Anticorrosivos con la información de los productos Actuales.

LA INFORMACION AQUÍ DESCRITA ESTA BASADA EN PRUEBAS CONTROLADAS Y REALIZADAS EN UN LABORATORIO. LAS VARIACIONES DEL PRODUCTO O DE LA INFORMACION QUE PUDIERA EXISTIR DENTRO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN SERAN RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

REVISION: Enero 2014

FDI-02

CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 7 No.1 PUERTA DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA NUEVO LEON CP 66367
CEL. 8110809089 e-mail: siom.recubrimientos@gmail.com