

No. Catálogo: PANM295A809A / PANM295A000B
Descripción: ELASTOMERICO POL FLEXIBLE MOD MEDIUM GRAY
Buena flexibilidad y resistencia a la humedad.
Excelente adherencia al acero y concreto.
Excelente para tráfico vehicular y peatonal.

Información Técnica:

CLASIFICACIÓN	Poliuretano flexible modificado
COLOR	Medium Gray
ADELGAZADOR	No Aplica
MÉTODO DE APLICACIÓN	Rodillo o llana
RENDIMIENTO TEÓRICO	37.4 m ² /L a 1.0 mil (25.4 micras) 3.74 m ² /L a 10 mils Considere pérdidas por aplicación
ESPESOR SECO	3 mm máximo
CAPAS RECOMENDADAS	2
NÚMERO DE COMPONENTES	2
RELACIÓN DE MEZCLA	4 partes PANM295A809A con 1 parte PANM295A000B en volumen.
TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO MEZCLADO A 25°C	30 minutos
SOLVENTE DE LIMPIEZA	IDLR100A000A
DENSIDAD A 25 °C	1.140 a 1.220 Kg/L
VISCOSIDAD A 25°C	6000 a 12000 cps
SÓLIDOS POR PESO	96 mínimo
SÓLIDOS POR VOLUMEN	95%
VOC (COMP ORGANICOS VOLATILES)	50 g/L máximo
TIEMPO DE SECADO A 25°C y 50%H.R.	
-AL TACTO / DURO	4 horas / 24 horas
TIEMPO DE CURADO A 25°C y 50%H.R.	
PARA INMERSIÓN	No es recomendado
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	100°C en seco
SISTEMAS RECOMENDADOS	PSEM / PANM / PANM / PPKE / PANM / PAHI

PANM295A809A / PANM295A000B : GUÍA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para superficies de concreto: Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa o polvo, se recomienda una limpieza a detalle. Utilizar Sello PSEM previo a la aplicación de PANM.

MEZCLADO:

El producto es proporcionado en dos componentes en relación de 3.20 lts de base por 0.80 lts de catalizador, agite hasta integrar el catalizador en la base; para el lavado del equipo y herramienta utilizar solvente IDLR100A000A.

EQUIPO NECESARIO:

Rodillo y/o llana.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

La aplicación se realiza con llana o rodillo manual a espesores de 10 mils mínimo.

SEGURIDAD :

¡¡PRECAUCIÓN!! Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato, evite el contacto con la piel y ojos.

Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.

Aplíquese con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado)

LIMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de Polímeros Anticorrosivos en cualquier demanda de cualquier tipo, incluye demandas basadas en la Negligencia de Polímeros Anticorrosivos o su responsabilidad objetiva para cualquier daño o perjuicio que surja de, en relación con, o que resulte del uso de los productos, no deberá en ningún caso exceder el precio admisible de compra o una parte del mismo que de origen a la demanda. En ningún caso deberá Polímeros Anticorrosivos ser responsable por daños indirectos o incidentales. Las Hojas Publicadas con la Información de los Productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

Contacte a su Representante de Polímeros Anticorrosivos con la información de los productos Actuales.

LA INFORMACION AQUÍ DESCRITA ESTA BASADA EN PRUEBAS CONTROLADAS Y REALIZADAS EN UN LABORATORIO. LAS VARIACIONES DEL PRODUCTO O DE LA INFORMACION QUE PUDIERA EXISTIR DENTRO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN SERAN RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

REVISION: Enero 2014

FDI-02