

No. Catálogo: **PPEM499F000A/PPEM499F000B/PPEM499F000C/PPEM499F000D**
Descripción: **MORTERO EPÓXICO**
Excelente para pisos de naves industriales.
Excelente resistencia a tránsito pesado y a productos químicos

Información Técnica:

CLASIFICACIÓN	Mortero epóxico-amínico
COLOR	Transparente
ADELGAZADOR	No Aplica
MÉTODO DE APLICACIÓN	Manual con llana
RENDIMIENTO TEÓRICO	39.3 m ² /L a 1.0 mil (25.4 micras) 0.5 m ² /L a 2 mm Considere pérdidas por aplicación
ESPESOR SECO	2.0 a 10.0 mm por capa
CAPAS RECOMENDADAS	1
NÚMERO DE COMPONENTES	4
RELACIÓN DE MEZCLA	1.0 lt PPEM499F000A, 0.5 lt PPEM499F000B, 16 kg PPEM499F000C y 0.7 kg PPEM499F000D
TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO MEZCLADO A 25°C	30 minutos
SOLVENTE DE LIMPIEZA	IDLR100A000A
DENSIDAD A 25 °C (TEÓRICA)	2.301 Kg/L
VISCOSIDAD A 25°C	No Aplica
SÓLIDOS POR PESO	99 mínimo
SÓLIDOS POR VOLUMEN	100%
VOC (COMP ORGANICOS VOLATILES)	12 g/L máximo
TIEMPO DE SECADO A 25°C y 50%H.R.	
-AL TACTO / DURO	3 horas / 24 horas
TIEMPO DE CURADO A 25°C y 50%H.R.	
PARA INMERSIÓN	No es recomendado
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	170°C en seco
SISTEMAS RECOMENDADOS	PSEM / PPEM / PSEM / PAEM PSEM / PPEM / PSEM / PAEM / PAHI

PPEM499F000A/PPEM499F000B/PPEM499F000C/PPEM499F000D : GUÍA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para superficies de concreto: Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa o polvo, se recomienda una limpieza a detalle.
Aplicar sobre sello PSEM.

MEZCLADO:

El producto es suministrado en cuatro componentes, base, catalizador, pigmento y aditivo, cuya relación de mezcla es 1.0 litros de base, 0.5 litros de catalizador, 16 kg de pigmento y 0.7 kg de aditivo, con agitación integrar los cuatro componentes hasta homogeneizar completamente. Para el lavado del equipo y herramienta utilizar solvente IDLR100A000A.

EQUIPO NECESARIO:

Llana, Mezcladora para mortero y Carro dosificador.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

La mezcla del mortero se vierte directamente en el piso, enseguida y en forma inmediata, se extiende el material con la llana pasándolo sobre la superficie en la dirección de avance evitando dejar excesos.

SEGURIDAD :

¡¡PRECAUCIÓN!! Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato, evite el contacto con la piel y ojos.

Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.

Aplicarse con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado)

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de Polímeros Anticorrosivos en cualquier demanda de cualquier tipo, incluye demandas basadas en la Negligencia de Polímeros Anticorrosivos o su responsabilidad objetiva para cualquier daño o perjuicio que surja de, en relación con, o que resulte del uso de los productos, no deberá en ningún caso exceder el precio admisible de compra o una parte del mismo que de origen a la demanda. En ningún caso deberá Polímeros Anticorrosivos ser responsable por daños indirectos o incidentales. Las Hojas Publicadas con la Información de los Productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

Contacte a su Representante de Polímeros Anticorrosivos con la información de los productos Actuales.

LA INFORMACION AQUÍ DESCRITA ESTA BASADA EN PRUEBAS CONTROLADAS Y REALIZADAS EN UN LABORATORIO. LAS VARIACIONES DEL PRODUCTO O DE LA INFORMACION QUE PUDIERA EXISTIR DENTRO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN SERAN RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

REVISION: Enero 2014

FDI-02